

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

25.02.2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 1 1 月 2 6 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 3 9 4 8 3 4
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 3 9 4 8 3 4]

出 願 人 松下電器産業株式会社
Applicant(s): 日本碍子株式会社

2 0 0 5 年 3 月 3 1 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川 洋



BEST AVAILABLE COPY

出証番号 出証特 2 0 0 5 - 3 0 2 8 2 6 2

【書類名】 特許願
【整理番号】 2711040145
【提出日】 平成15年11月26日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 F27B 9/00
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内
 【氏名】 森田 真登
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内
 【氏名】 鈴木 雅教
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内
 【氏名】 辻 弘恭
【発明者】
 【住所又は居所】 愛知県名古屋市長区瑞穂区須田町 2 番 5 6 号 日本碍子株式会社内
 【氏名】 青木 道郎
【発明者】
 【住所又は居所】 愛知県名古屋市長区瑞穂区須田町 2 番 5 6 号 エヌジーケイ・キルン
 テック株式会社内
 【氏名】 安達 博人
【特許出願人】
 【識別番号】 000005821
 【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社
【特許出願人】
 【識別番号】 000004064
 【氏名又は名称】 日本碍子株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100113859
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 板垣 孝夫
 【電話番号】 06-6532-4025
【選任した代理人】
 【識別番号】 100068087
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 森本 義弘
 【電話番号】 06-6532-4025
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 200105
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

基板の搬送を行いながら前記基板を熱処理する焼成炉を有するプラズマディスプレイパネルの焼成装置であって、

前記焼成炉内には、基板を搬送する複数段の搬送手段を、上下方向に隣接する搬送手段の間を断熱壁で仕切って設けると共に、前記断熱壁に加熱手段を配設したプラズマディスプレイパネルの焼成装置。

【請求項 2】

前記加熱手段は、個別に発熱量の制御を行えるように構成するか、または基板の搬送方向に設けられる温度ゾーンごとに発熱量の制御を行えるように構成した
請求項 1 に記載のプラズマディスプレイパネルの焼成装置。

【請求項 3】

加熱手段が、電気ヒータである請求項 1 または 2 に記載のプラズマディスプレイパネルの焼成装置。

【請求項 4】

基板を搬送する複数段の搬送手段の下方位置に、リターンコンベアを配設した請求項 1 または請求項 2 に記載のプラズマディスプレイパネルの焼成装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】プラズマディスプレイパネルの焼成装置

【技術分野】

【0001】

本発明は、機能膜材料が形成されたプラズマディスプレイパネル（PDP）の基板を焼成する、プラズマディスプレイパネルの焼成装置に関するものである。

【背景技術】

【0002】

金属、無機材料及び有機材料からなる機能膜材料を、ガラスやセラミックスなどの基板上に、塗布、印刷、ダイコート、シート貼り付け、真空蒸着、スパッタ等の様々な方法を用いて全面に形成することや、あるいはフォトリソグラフィやマスキングによりパターンニングするというのが、工業上、よく行われる。

【0003】

PDP用の基板では、電極等の金属配線、透明電極膜、また、絶縁を維持するための絶縁体や誘電体、また、複数の蛍光体を区切る隔壁、電子放出膜、といった機能膜材料の形成が行われる。

【0004】

これらの機能膜材料は、材料の熱拡散等により密着性向上、結晶配向の調整、界面での金属の溶融、適切な抵抗値、形状の維持及び強化、不要物質の除去などの目的で焼成が施される。

【0005】

なお、以下においては、焼成とは、被処理材の昇温、恒温、降温、またはこれらの組み合わせの熱処理であって、被処理材の温度を上げる、下げる、または一定に保つこと、あるいはこれらのいずれかの組み合わせによる熱処理も指すものとする。

【0006】

ここで、以上述べたような、機能膜材料の形成のための熱処理は、時間を比較的に要する工程であり、その生産性を上げるために、例えば被処理材をドーム状あるいはトンネル状の焼成炉内をメッシュベルトコンベア、ローラーコンベア等で搬送しながら焼成を行う焼成装置が一般的によく用いられる（例えば、非特許文献1参照）。

【非特許文献1】「2001 FPDテクノロジー大全」、株式会社電子ジャーナル刊、2000年10月25日、p672～p675 p680～p682

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

ここで、PDPの生産性向上のためには、熱処理時間の短縮が効果的であるが、膜素材の特性、ガラス基板の割れ、歪などのため、焼成時間の短縮には限界がある。

また、複数枚の基板を一度にまとめて熱処理することで、実質的な熱処理時間を短縮することが行われる場合があるが、その場合には、焼成装置が大型化してしまうため、工場スペースを増大する必要が生じる。

【0008】

すなわち、従来、焼成炉として、通常の焼成炉を複数、積み上げた多段構成とすることで、同じ敷地スペースで処理できる基板の枚数を増やすという方法を採用した場合があったが、しかし、既存の焼成炉は一つの外形高さが高いため、多段にした場合には実際問題として、通常の工場の室内の高さ（4.5m以下）では、図5（a）に示すように、焼成炉31、31を2段に積み上げた構成とし、そしてその下に基板32を載置するセッター33を回送するためのリターンコンベア34を設置した構成が限界となる。

【0009】

また、図5（b）に示すように、焼成炉31、31、31を3段に積み上げた構成とした場合には、リターンコンベア34を焼成炉31の設置スペース外に設ける必要があり、スペースの増大化となり実用的ではない。

【0010】

また、図5(c)に示すように、焼成炉31内で、基板32を所定間隔で複数段だけ積み上げ(図5(c)では2段)、この状態で熱処理するという方法を採用した場合もあったが、このような場合には、基板32の加熱、冷却のための時間を長く設定することが必要となり、また段毎での基板32の熱履歴が異なってしまう、基板32の焼成状態に差が生じてしまうという課題が生じる場合があった。

【0011】

本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、工場スペースの増大を最小限としつつ、生産性の向上を実現できるPDPの焼成装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0012】

上記目的を実現するために本発明のPDPの焼成装置は、焼成炉内には、基板を搬送する複数段の搬送手段を、上下方向に隣接する搬送手段の間を断熱壁で仕切って設けると共に、前記断熱壁に加熱手段を配設したものである。

【発明の効果】

【0013】

本発明のプラズマディスプレイパネルの焼成装置は、高さ方向へのスペースを最小限に抑えた状態で、多段構造である焼成炉を実現することができ、これにより、工場スペースの増大を最小限としつつ、生産性の向上を実現することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0014】

すなわち、本発明の請求項1に記載の発明は、基板の搬送を行いながら前記基板を熱処理する焼成炉を有するプラズマディスプレイパネルの焼成装置であって、前記焼成炉内には、基板を搬送する複数段の搬送手段を、上下方向に隣接する搬送手段の間を断熱壁で仕切って設けると共に、前記断熱壁に加熱手段を配設したものである。

【0015】

また、請求項2に記載の発明は、請求項1において、前記加熱手段は、個別に発熱量の制御を行えるように構成するか、または基板の搬送方向に設けられる温度ゾーンごとに発熱量の制御を行えるように構成したものである。

【0016】

また、請求項3に記載の発明は、請求項1または2において、加熱手段が、電気ヒータであることを特徴とする。

また、請求項4に記載の発明は、請求項1または2において、基板を搬送する複数段の搬送手段の下方位置に、リターンコンベアを配設したことを特徴とする。

【0017】

以下、本発明の一実施の形態によるPDPの焼成装置について、図面を用いて説明する。

図1は、3電極構造の面放電型のPDPの概略構成を示す断面斜視図である。

【0018】

PDP11の前面板12は、例えばフロートガラスのような、平滑で透明、且つ絶縁性の基板13の上に、走査電極14と維持電極15とからなる表示電極16を複数形成し、そしてその表示電極16を覆うように誘電体層17を形成し、さらにその誘電体層17の上にMgOからなる保護層18を形成することにより構成している。なお、走査電極14および維持電極15は、それぞれ放電電極となる透明電極14a、15aおよびこの透明電極14a、15aに電気的に接続されたCr/Cu/CrまたはAg等からなるバス電極14b、15bとから構成されている。

【0019】

また、背面板19は、例えばガラスのような絶縁性の基板20の上に、アドレス電極21を複数形成し、このアドレス電極21を覆うように誘電体層22を形成している。そしてこの誘電体層22の上の、アドレス電極21間に対応する位置には隔壁23を設けてお

り、誘電体層 22 の表面と隔壁 23 の側面にかけて赤、緑、青の各色の蛍光体層 24 R、24 G、24 B を設けた構造となっている。

【0020】

そして前面板 12 と背面板 19 とは、表示電極 16 とアドレス電極 21 とが直交し、且つ、放電空間 25 を形成するように、隔壁 23 を挟んで対向して配置されている。

そして放電空間 25 には、放電ガスとして、ヘリウム、ネオン、アルゴン、キセノンのうち、少なくとも 1 種類の希ガスが封入されており、隔壁 23 によって仕切られ、アドレス電極 21 と走査電極 16 および維持電極 17 との交差部の放電空間 25 が放電セル 26 として動作し、アドレス電極 11、表示電極 16 に周期的な電圧を印加することによって放電を発生させ、この放電による紫外線を蛍光体層 14 に照射し可視光に変換させることにより、画像表示を行う。

【0021】

次に、上述した構成の PDP の製造方法について、図 2 を用いて説明する。図 2 は、本発明の一実施の形態による焼成装置を用いて製造する PDP の製造工程の流れを示す図である。

【0022】

まず、前面板 12 を製造する前面板工程について述べる。

基板 13 を受入れる基板受入れ工程 (S11) の後、基板 13 の上に表示電極 16 を形成する表示電極形成工程 (S12) を行う。これは、透明電極 14a および 15a を形成する透明電極形成工程 (S12-1) と、その後に行われるバス電極 14b および 15b を形成するバス電極形成工程 (S12-2) とを有し、バス電極形成工程 (S12-2) は、例えば Ag などの導電性ペーストをスクリーン印刷などで塗布する導電性ペースト塗布工程 (S12-2-1) と、その後、塗布した導電性ペーストを焼成する導電性ペースト焼成工程 (S12-2-2) とを有する。次に、表示電極形成工程 (S12) により形成された表示電極 16 の上を覆うように誘電体層 17 を形成する誘電体層形成工程 (S13) を行う。これは、鉛系のガラス材料 (その組成は、例えば、酸化鉛 [PbO] 70 重量%, 酸化硼素 [B₂O₃] 15 重量%, 酸化珪素 [SiO₂] 15 重量%) を含むペーストをスクリーン印刷法で塗布するガラスペースト塗布工程 (S13-1) と、その後、塗布したガラス材料を焼成するガラスペースト焼成工程 (S13-2) とを有するものである。その後、誘電体層 17 の表面に真空蒸着法などで酸化マグネシウム (MgO) などの保護膜 18 を形成する保護膜形成工程 (S14) を行う。以上により前面板 12 が製造される。

【0023】

次に、背面板 19 を製造する背面基板工程について述べる。基板 20 を受入れる受入れ工程 (S21) の後、基板 20 の上にアドレス電極 21 を形成するアドレス電極形成工程 (S22) を行う。これは、例えば Ag などの導電性ペーストをスクリーン印刷などで塗布する導電性ペースト塗布工程 (S22-1) と、その後、塗布した導電性ペーストを焼成する導電性ペースト焼成工程 (S22-2) とを有する。次に、アドレス電極 21 の上に誘電体層 22 を形成する誘電体層形成工程 (S23) を行う。これは、TiO₂ 粒子と誘電体ガラス粒子とを含む誘電体用ペーストをスクリーン印刷などで塗布する誘電体用ペースト塗布工程 (S23-1) と、その後、塗布した誘電体用ペーストを焼成する誘電体用ペースト焼成工程 (S23-2) とを有する。次に、誘電体層 22 の上の、アドレス電極 21 の間に相当する位置に隔壁 23 を形成する隔壁形成工程 (S24) を行う。これは、ガラス粒子を含む隔壁用ペーストを印刷などで塗布する隔壁用ペースト塗布工程 (S24-1) と、その後、塗布した隔壁用ペーストを焼成する隔壁用ペースト焼成工程 (S24-2) とを有する。そしてその後、隔壁 23 間に蛍光体層 24 R、24 G、24 B を形成する蛍光体層形成工程 (S25) を行う。これは、赤色、緑色、青色の各色蛍光体ペーストを作製し、これを隔壁どうしの間隙に塗布する蛍光体ペースト塗布工程 (S25-1) と、その後、塗布した蛍光体ペーストを焼成する蛍光体ペースト焼成工程 (S25-2) とを有する。以上により背面板 19 が製造される。

【0024】

次に、以上により製造した前面板12と背面板19との封着、そしてその後の真空排気、および放電ガス封入について述べる。まず、前面板12および背面板19の少なくとも一方にガラスフリットからなる封着部材を形成する封着部材形成工程(S31)を行う。これは、ガラスフリットをペースト状にした封着用ガラスペーストを塗布する工程(S31-1)と、その後、塗布したガラスペーストの樹脂成分等を除去するために仮焼するガラスペースト仮焼成工程(S31-2)を有する。次に、前面板12の表示電極16と背面板19のアドレス電極21とが直交して対向するように重ね合わせるための重ね合わせ工程(S32)を行い、その後、重ね合わせた両基板12、19を加熱して封着部材を軟化させることによって封着する封着工程(S33)を行う。次に、封着された両基板12、19により形成された微小な放電空間25を真空排気しながら焼成する排気・ベーキング工程(S34)を行い、その後、放電ガスを所定の圧力で封入する放電ガス封入工程(S35)を行うことによりPDP21が完成する(S36)。

【0025】

ここで、以上の製造方法での、パネル構造物であるバス電極14b、15b、誘電体層17、アドレス電極21、誘電体層22、隔壁23、蛍光体層24R、24G、24B、および封着部材(図示せず)の形成工程における、焼成工程に用いられる焼成装置について説明する。

【0026】

図3は本発明の一実施の形態によるプラズマディスプレイパネルの焼成装置を示す。100は焼成を受ける基板4の搬送方向を示している。図4は図3における加熱域における断面図であり、102は前記搬送方向100と交差する幅方向である。

【0027】

焼成装置1は、焼成炉2とその下に設けられたリターンコンベア3とを有する構成である。

焼成炉2内には、PDP11の前面板12の基板13、もしくは背面板19の基板20である基板4を載置したセッター5を搬送する搬送手段として、例えばローラーコンベア6が、例えば4ライン設置されており、そして各ラインの間には断熱構造を有する断熱壁7が設けられ、この断熱壁7によって焼成炉2内を仕切ることによって熱処理室8を構成している。また、断熱壁7の上下面、および焼成炉2内の天井面および床面には、加熱手段として例えば電気ヒータ9が設置されている。各電気ヒータ9は熱処理室8の大きさに応じて、幅方向102にいくつか分割し、目的の温度分布が得られるようにこの電気ヒータ9が制御されていても良い。

【0028】

そして焼成炉2の下側には、セッター5、もしくは焼成を終了した基板4を載置した状態のセッター5を回送するためのリターンコンベア3が設置されており、焼成装置1は保護カバー10で覆われている。

【0029】

ここで、焼成炉2は、基板4とそれを載置するセッター5とを、設定温度にまで加熱する加熱域2aと、一定の温度で熱処理するためのキープ域2bと、所定の温度にまで冷却する冷却域2cとを、搬送方向100に沿って備える。

【0030】

加熱域2aでは、熱処理室8の上下面に電気ヒータ9が配されるように、断熱壁7の上下面、および焼成炉2内の天井面および床面に電気ヒータ9が設置されている。

また、キープ域2bでは、基板4とそれを載置するセッター5とを一定温度に保つのみで良いことから、電気ヒータ9は熱処理室8の一方の面のみに設置された構成となる場合がある。

【0031】

また、冷却域2cでは、基板4とそれを載置するセッター5とを所定の温度にまで冷却することから、熱処理室8の一方の面には電気ヒータ9を、また、もう一方の面には冷却

手段 11 とを備えた構成とする場合がある。

【0032】

また、以上のような加熱域 2 a、キープ域 2 b、冷却域 2 c はそれぞれ、所定の温度設定に合わせて、搬送方向 100 に複数の領域に分割して構成されている。

各電気ヒータ 9 は、個別に発熱量の制御を行えるように構成したり、基板の搬送方向に設けられる温度ゾーンごとに少なくとも発熱量の制御を行えるように構成される。

【0033】

また、リターンコンベア 3 は、焼成炉 2 と同様、搬送手段として例えばローラーコンベア 27 を備えた構成である。

さらに、上下方向に 4 段設けた熱処理室 8 の加熱域 2 a、キープ域 2 b、冷却域 2 c は、各段ごとに異ならせるように前記電気ヒータを温度調節し、例えば、一段目の熱処理室 8 を通過して焼成したものを、リターンコンベア 3 によって矢印 101 方向に搬送して、これを第 2 段目の熱処理室 8 に搬入するなどして各種の熱処理を実現できる。

【0034】

以上のような構成の PDP の焼成装置によれば、既存の焼成装置を上下方向に積み重ねて構成するのではなくて、焼成炉 2 の内部を上下方向に断熱壁 7 で仕切って複数段の熱処理室 8 を形成し、断熱壁 7 に電気ヒータ 9 を設けて各段の熱処理室 8 をそれぞれプラズマディスプレイパネル用の基板に適合した目的の焼成温度に制御するように構成したため、通常の工場の室内の高さ（4.5m 以下）であっても、従来よりも多段構造の焼成装置を実現できる。

【産業上の利用可能性】

【0035】

本発明によれば、高さ方向へのスペースを最小限に抑えた状態で、多段構造である焼成炉を実現することができ、工場スペースの増大を最小限としつつ、PDP 用の基板の他、各種の表示装置用の基板などの焼成の生産性の向上に寄与できる。

【図面の簡単な説明】

【0036】

【図 1】本発明の一実施の形態により製造されるプラズマディスプレイパネルの概略構成を示す断面斜視図

【図 2】本発明の一実施の形態によるプラズマディスプレイパネルの焼成装置による製造工程の概略の流れを示す図

【図 3】本発明の一実施の形態によるプラズマディスプレイパネルの焼成装置の縦断正面図

【図 4】本発明の一実施の形態によるプラズマディスプレイパネルの焼成装置の加熱域の縦断側面図


【図 5】従来のプラズマディスプレイパネルの焼成装置の縦断側面図

【符号の説明】


【0037】

- 1 焼成装置
- 2 焼成炉
- 3 リターンコンベア
- 4 基板
- 5 セッター
- 6 ローラーコンベア（搬送手段）
- 7 断熱壁
- 8 熱処理室
- 9 電気ヒータ（加熱手段）


【書類名】 図面
【図 1】




【図 2】



【図 3】




【図 4】




【図 5】


(a)



(b)



(c)



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 工場スペースの増大を最小限としつつ、生産性の向上を実現できる P D P の焼成装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 基板 4 の搬送を行いながら熱処理する焼成炉 2 内に、基板 4 を搬送する複数段の搬送手段 6 を設置し、上下方向に隣接する搬送手段 6 の間を断熱壁 7 で仕切り、この断熱壁 7 に加熱手段 9 を設けた。

【選択図】 図 3

特願 2 0 0 3 - 3 9 4 8 3 4

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 8 2 1]

1. 変更年月日

[変更理由]

住 所

氏 名

1 9 9 0 年 8 月 2 8 日

新規登録

大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地

松下電器産業株式会社

特願 2 0 0 3 - 3 9 4 8 3 4

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 4 0 6 4]

1 . 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 4 日

[変更理由]

新規登録

住 所

愛知県名古屋市瑞穂区須田町 2 番 5 6 号

氏 名

日本碍子株式会社

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/017496

International filing date: 25 November 2004 (25.11.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2003-394834
Filing date: 26 November 2003 (26.11.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 14 April 2005 (14.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☒ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.